

BASIC YESO

VISANCOL



Características

El adhesivo cementoso VISANCOL BASIC YESO está formulado según la norma UNE EN 12004 como adhesivo para interiores, recomendado sobre soportes de yeso o anhidrita disminuyendo la agresión química de los soportes de yeso y su efecto expansivo. BASIC YESO está formulado a base de cemento, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y ligantes redispersables.

Aplicaciones

Aplicación en paramentos interiores, de piezas cerámicas de pequeño formato y absorción media - alta, especialmente recomendado para colocación de alicatados sobre yeso, escayola o soportes interiores de cartón yeso y para piezas de mayor formato recomendamos el VISANCOL SUPERCOL FLEX.

Almacenamiento

El producto deberá mantenerse en sus envases originales y en lugar seco, de esta forma se podrá almacenar al menos hasta doce meses.

Presentación

Se envasa en sacos de doble hoja de papel y lámina de plástico. El producto se presenta en palés retractilados de 56 sacos (1400 kg) de 25 kg.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Clasificación según UNE EN 12004	CE
Apariencia	Polvo Blanco
Agua de amasado	22 ± 1 % (5,25 - 5,8 l/saco)
Densidad aparente en polvo	1,5 g/cm ³
Densidad aparente en pasta	1,6 g/cm ³
Adherencia inicial (UNE-EN 1348 8.2)	≥ 0,5 N/mm ²
Adherencia tras inmersión agua (UNE-EN 1348 8.3)	≥ 0,5 N/mm ²
Adherencia tras envejecimiento con calor (UNE-EN 1348 8.4)	PND
Adherencia después de ciclos hielo-deshielo (UNE-EN 1348 8.5)	PND
Tiempo ajuste piezas (según condiciones ambientales)	15 min
Tiempo abierto (según condiciones ambientales)	120 min

Instrucciones de uso

Amasar con agua limpia, de forma manual o mecánica hasta conseguir una masa homogénea, exenta de grumos, con un 22% de agua (aprox. 5,25 l/saco).

Dejar reposar 5 min. y reamasar.

Extender la pasta sobre el soporte, en paños pequeños (entre 1-2 m²) y peinarla con llana dentada (apropiada al formato de baldosa) para regularizar el espesor.

- Colocar los materiales cerámicos presionando sobre el soporte hasta conseguir el aplastamiento de los surcos, asegurándose que el cemento cola esté todavía plástico y no ha formado una película superficial que evite su adhesión.

Normas a cumplir

Respetar agua de amasado.

Respetar las juntas de construcción y juntas entre plaquetas (mínimo 2 mm).

Esperar 24 h para el rejuntado en vertical y 48 h para rejuntado en suelos.

No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de 5 °C ni por encima de 30 °C.

No aplicar en paramentos con humedad o riesgo de tenerla.

Asegurarse que el adhesivo moja la yema de los dedos antes de proceder a la colocación de baldosas.

Para formatos superiores a 30 x 30 deberá emplearse la técnica de doble encolado.

