

# CAPA FINA

## VISANREVES



### Characteristics

VISANREVES CAPA FINA es un mortero mineral para el revestimiento de patios interiores, de luces y zonas comunes. Producto en base cemento, áridos seleccionados, convenientemente aditivado para conseguir una buena puesta en obra. Apto para aplicar a mano o máquina, proporcionando una adecuada resistencia en interiores. Producto que aporta una solución rápida y cómoda en los trabajos cotidianos.

### Applications

Indicado para aplicar como segunda capa o capa intermedia para obtener un acabado fino, liso o lavado. El espesor será de 3 a 10 mm, aplicable en interior y exterior, en muros y techos, tanto en obra nueva como rehabilitación. Si se quiere utilizar sobre hormigón o placa prefabricada es necesario la aplicación de un puente de unión. La impermeabilización será más efectiva en cuanto la capa tras alisar o lavar no sea inferior a 5 mm.

### Storage

The product should be kept in its original packaging and stored in a dry place, this way, it can be stored for up to twelve months.

### PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Product type	GP CS III W1
Appearance	White or gray powder
Bulk density	1,4 ± 0,1 gr/cm <sup>3</sup>
Mixing water	23 ± 2 % ( 5,25 - 6,25 L per bag)
Coverage*	16 kg/m <sup>2</sup>
Open time**	30 minutes.
Maximum thickness per coat	10 mm
Curing time**	1 - 4 hours
Flexural strength test	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Compressive strength test	3,5 ≤ R <sub>c</sub> ≤ 6
Adhesion to ceramic brick	≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup>
Water absorption coefficient by capillarity (kg/m <sup>2</sup> min <sup>0.5</sup> )	W <sub>c2</sub> ≤ 0,4
Reaction to fire	CLASS A1

\* Test carried out at 10 mm thickness.

\*\* Tests performed under normal ambient conditions 20 °C and 60% relative humidity. Variations in these conditions will result in variations in the stated times.



### Instructions for use

Amasar con el agua indicada. Aplicación a mano o máquina. Extender dejando una capa lo más uniforme posible. El soporte debe de estar limpio, libre de lechadas y desencofrantes. No aplicar sobre superficies húmedas ni con partes sueltas. No aplicar sobre soportes de yeso ni sobre soportes pintados.

### Compliance Standards

No aplicar en soportes afectados por humedad. Temperatura de empleo de + 5 °C a + 30 °C. No aplicar a pleno Sol, fuerte viento, bajo lluvia o con riesgo de heladas. Aplicar sobre soportes tales como ladrillo, bloque previamente enfoscados o amaestrados. El espesor de la capa del producto será entre 3 y 10 mm. Respetar en cada amasado la proporción de agua indicada evitando así cambios de tonalidad.

### Presentation

It is packaged in double-layer paper bags with a plastic sheet. The product is presented on shrink-wrapped pallets with 56 bags (1400 kg) of 25 kg each.

