

CAPA FINA

VISANREVES



Caractéristiques

****VISANREVES CAPA FINA**** est un mortier minéral destiné au revêtement des patios intérieurs, des cours de lumière et des parties communes. Il est indiqué pour une application en seconde couche ou en couche intermédiaire afin d'obtenir une finition fine, lisse ou lavée.

Produit à base de ciment, composé de granulats sélectionnés et dûment adjuvanté pour garantir une bonne mise en œuvre. Il peut être appliqué à la main ou à la machine, offrant une résistance adaptée aux applications en intérieur.

Produit apportant une solution rapide et pratique pour les travaux courants.

Applications

L'épaisseur sera de 3 à 10 mm, applicable en intérieur et en extérieur, sur murs et plafonds, aussi bien en construction neuve qu'en rénovation.

Si le produit est appliqué sur du béton ou sur des éléments préfabriqués, l'application d'un pont d'adhérence est nécessaire. L'imperméabilisation sera plus efficace à condition que, après lissage ou lavage, l'épaisseur finale ne soit pas inférieure à 5 mm.

Stockage

Le produit doit être conservé dans ses emballages d'origine et dans un endroit sec, ainsi il peut être stocké pendant au moins douze mois.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Type de produit	GP CS III W1
Aspect	Poudre blanche ou grise.
Densité apparente	1,4 ± 0,1 gr/cm ³
Eau de gâchage	23 ± 2 % (5,25 - 6,25 l por sac)
Rendement*	16 kg/m ²
Temps ouvert de travail**	30 minutes.
Épaisseur maximale par couche	10 mm
Temps de lavage (heures) **	1 - 4 heures
Essai de résistance à la flexion	≥ 1 N/mm ²
Essai de résistance à la compression	3,5 ≤ R _c ≤ 6
Adhérence sur brique céramique (N/mm)	≥ 0,3 N/mm ²
Coefficient d'absorption d'eau par capillarité (kg/m ² min ^{0,5})	W _{c2} ≤ 0,4
Réaction au feu	CLASSE A1

* Test réalisé sur une épaisseur de 10 mm.

** Tests réalisés dans des conditions ambiantes normales à une température de 20 °C et une humidité relative de 60 %. Une variation des conditions peut entraîner une variation du temps.



Instructions d'utilisation

Mélanger avec la quantité d'eau indiquée.

Application manuelle ou mécanique.

Étaler en laissant une couche la plus uniforme possible.

Le support doit être propre, exempt de laitance et d'agents de décoffrage.

Ne pas appliquer sur des surfaces humides ni sur des supports présentant des parties friables.

Ne pas appliquer sur des supports en plâtre ni sur des supports peints.

Normes à respecter

Ne pas appliquer sur des supports affectés par l'humidité.

Température d'application : de + 5 °C à + 30 °C.

Ne pas appliquer en plein soleil, par vent fort, sous la pluie ou en cas de risque de gel.

Appliquer sur des supports tels que la brique, le parpaing ou des supports préalablement enduits ou dressés.

L'épaisseur de la couche du produit doit être comprise entre 3 et 10 mm.

Respecter, à chaque gâchage, la proportion d'eau indiquée afin d'éviter toute variation de teinte.

Présentation

Il est conditionné dans des sacs à double feuille de papier et film plastique. Le produit est présenté sur des palettes rétractables de 56 sacs (1400 kg) de 25 kg.

