

CAPA GRUESA PLUS

VISANREVES



Características

VISANREVES CAPA GRUESA PLUS es un mortero mineral de alta calidad y elevada blancura para el revestimiento y decoración de fachadas, con las características de ser impermeable y transpirable.

Producto en base cemento, con pigmentos minerales, áridos seleccionados, convenientemente aditivado para conseguir una buena puesta en obra y un excelente acabado decorativo. Apto para aplicar a mano o máquina, proporcionando una buena resistencia tanto en interiores como en exteriores.

El producto decora, protege y aporta blancura con un acabado natural para un entorno más saludable todo de una sola vez.

Aplicaciones

El producto proporciona un acabado de textura fina, permitiendo, el alisado, el lavado, fratasado y raspado del mismo.

El espesor será de 10 a 15 mm, aplicable en interior y exterior, en muros y techos, tanto en obra nueva como rehabilitación.

Si se quiere utilizar sobre hormigón o placa prefabricada es necesario la aplicación de un puente de unión.

La impermeabilización será más efectiva en cuanto la capa tras realizar el acabado deseado no se inferior 7-8 mm.

Almacenamiento

El producto deberá mantenerse en sus envases originales y en lugar seco, de esta forma se podrá almacenar al menos hasta doce meses.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Producto tipo	CRCS IV W2
Aspecto	Polvo blanco
Densidad aparente	1,5 ± 0,1 gr/cm ³
Agua de amasado	23 ± 2 % (5,25 - 6,25 l por sacco)
Rendimiento*	16 kg/m ²
Tiempo abierto trabajo**	30 minutos.
Máximo espesor por capa	15 mm
Tiempo de acabado**	1 - 4 horas
Ensayo Flexotracción	≥ 1 N/mm ²
Ensayo compresión	Rc ≥ 6 N/mm ²
Adherencia sobre ladrillo cerámico	≥ 0,3 N/mm ²
Coefficiente de absorción de agua por capilaridad (kg/m ² min ^{0,5})	W _{2,2} ≤ 0,2
Comportamiento frente al fuego	CLASE A1

* Ensayo realizado sobre 10 mm de espesor.

** Ensayos realizados en condiciones ambientales normales de temperatura 20 °C y 60% de humedad relativa. Una variación de las condiciones produce una variación en el tiempo.



Instrucciones de uso

Amasar con el agua indicada.

Aplicación a mano o máquina.

Extender dejando una capa lo más uniforme posible.

El soporte debe de estar limpio, libre de lechadas y desencofrantes.

No aplicar sobre superficies húmedas ni con partes sueltas.

No aplicar sobre soportes de yeso ni sobre soportes pintados.

Normas a cumplir

No aplicar en soportes afectados por humedad.

Temperatura de empleo de + 5 °C a + 30 °C.

No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o con riesgo de heladas.

Aplicar sobre soportes tales como ladrillo, bloque o previamente enfoscados o amaestrados

El espesor de la capa del producto será entre 10 y 15 mm.

Respetar en cada amasado la proporción de agua indicada evitando así cambios de tonalidad.

Presentación

Se envasa en sacos de doble hoja de papel y lámina de plástico. El producto se presenta en palés retractilados de 56 sacos (1400 kg) de 25 kg.

