

CAPA GRUESA

VISANREVES



Características

VISANREVES CAPA GRUEGA es un mortero mineral para el revestimiento en una sola capa o como capa intermedia para nivelar y terminar según nuestro gusto. Indicado para patios interiores, de luces y zonas comunes.

Producto en base cemento, áridos seleccionados, convenientemente aditivado para conseguir una buena puesta en obra. Apto para aplicar a mano o máquina, proporcionando una buena resistencia en interiores como en exteriores.

Es un producto que aporta una rápida, fácil y cómoda solución para los trabajos cotidianos.

Aplicaciones

El espesor será de 10 a 15 mm, aplicable en interior y exterior, en muros y techos, tanto en obra nueva como rehabilitación.

Si se quiere utilizar sobre hormigón o placa prefabricada es necesario la aplicación de un puente de unión.

La impermeabilización será más efectiva en cuanto la capa tras realizar el acabado deseado no se inferior 7 - 8 mm.

Almacenamiento

El producto deberá mantenerse en sus envases originales y en lugar seco, de esta forma se podrá almacenar al menos hasta doce meses.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Producto tipo	OC CS III W1
Aspecto	Polvo blanco o gris
Densidad aparente	1,5 ± 0,1 gr/cm ³
Agua de amasado	23 ± 2 % (5,25 - 6,25 l por saco)
Rendimiento*	16 kg/m ²
Tiempo abierto trabajo**	30 minutos.
Máximo espesor por capa	15 mm
Tiempo de acabado (horas) **	1 - 4 horas
Ensayo Flexotracción	≥ 1 N/mm ²
Ensayo compresión	3,5 ≤ R _c ≤ 6
Adherencia sobre ladrillo cerámico	≥ 0,3 N/mm ²
Coefficiente de absorción de agua por capilaridad (kg/m ² min ^{0,5})	W _{c2} ≤ 0,4
Comportamiento frente al fuego	CLASE A1

* Ensayo realizado sobre 10 mm de espesor.

** Ensayos realizados en condiciones ambientales normales de temperatura 20 °C y 60% de humedad relativa. Una variación de las condiciones produce una variación en el tiempo.



Instrucciones de uso

Amasar con el agua indicada.

Aplicación a mano o máquina.

Extender dejando una capa lo más uniforme posible.

El soporte debe de estar limpio, libre de lechadas y desencofrantes.

No aplicar sobre superficies húmedas ni con partes sueltas.

No aplicar sobre soportes de yeso ni sobre soportes pintados.

Normas a cumplir

No aplicar en soportes afectados por humedad.

Temperatura de empleo de + 5 °C a + 30 °C.

No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o con riesgo de heladas.

Aplicar sobre soportes tales como ladrillo, bloque o previamente enfoscados o amaestrados

El espesor de la capa del producto será entre 10 y 15 mm.

Respetar en cada amasado la proporción de agua indicada evitando así cambios de tonalidad.

Presentación

Se envasa en sacos de doble hoja de papel y lámina de plástico. El producto se presenta en palés retractilados de 56 sacos (1400 kg) de 25 kg.

