

CAPA GRUESA

VISANREVES



Caractéristiques

VISANREVES CAPA GRUEGA est un mortier minéral pour le revêtement en une seule couche ou comme couche intermédiaire pour niveler et terminer selon notre préférence. Indiqué pour les cours intérieures, les puits de lumière et les zones communes.

Produit à base de ciment, d'agréments sélectionnés, convenablement additivé pour obtenir une bonne mise en œuvre. Adapté pour une application à la main ou à la machine, offrant une bonne résistance tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

C'est un produit qui offre une solution rapide, facile et confortable pour les travaux quotidiens.

Applications

L'épaisseur sera de 10 à 15 mm, applicable à l'intérieur et à l'extérieur, sur les murs et les plafonds, aussi bien pour les nouvelles constructions que pour la rénovation.

Si vous souhaitez l'utiliser sur du béton ou une dalle préfabriquée, il est nécessaire d'appliquer un pont d'adhérence.

L'imperméabilisation sera plus efficace dès lors que la couche après réalisation de la finition souhaitée ne sera pas inférieure à 7 à 8 mm.

Stockage

Le produit doit être conservé dans ses emballages d'origine et dans un endroit sec, ainsi il peut être stocké pendant au moins douze mois.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Type de produit	OC CS III W1
Aspect	Poudre blanche ou grise.
Densité apparente	1,5 ± 0,1 gr/cm ³
Eau de gâchage	23 ± 2 % (5,25 - 6,25 l por sac)
Rendement*	16 kg/m ²
Temps ouvert de travail**	30 minutes.
Épaisseur maximale par couche	15 mm
Temps de finition**	1 - 4 heures
Essai de flexion	≥ 1 N/mm ²
Essai de compression	3,5 ≤ R _c ≤ 6
Adhérence sur brique céramique	≥ 0,3 N/mm ²
Coefficient d'absorption d'eau par capillarité (kg/m ² min ^{0,5})	W _{2,2} ≤ 0,4
Comportement au feu	Classe A1

* Test réalisé sur une épaisseur de 10 mm.

** Tests réalisés dans des conditions ambiantes normales à une température de 20 °C et une humidité relative de 60 %. Une variation des conditions peut entraîner une variation du temps.



Instructions d'utilisation

Mélanger avec la quantité d'eau indiquée.

Application à la main ou à la machine.

Étaler en laissant une couche aussi uniforme que possible.

Le support doit être propre, exempt de joints et de démoulants.

Ne pas appliquer sur des surfaces humides ou avec des parties lâches.

Ne pas appliquer sur des supports en plâtre ou peints.

Normes à respecter

Ne pas appliquer sur des supports affectés par l'humidité.

Température d'utilisation de +5 °C à +30 °C.

Ne pas appliquer en plein soleil, par vent fort, sous la pluie ou en cas de risque de gel.

Appliquer sur des supports tels que briques, blocs ou préalablement enduits ou dressés.

L'épaisseur de la couche du produit sera comprise entre 10 et 15 mm.

Respecter dans chaque mélange la proportion d'eau indiquée pour éviter tout changement de teinte.

Présentation

Il est conditionné dans des sacs à double feuille de papier et film plastique. Le produit est présenté sur des palettes rétractables de 56 sacs (1400 kg) de 25 kg.

