



VISANSEC ENLOSAR M 2,5

Información Técnica

Características

El Mortero de albañilería **VISANSEC ENLOSAR M2,5** está realizado a base de cemento gris, árido seleccionado y aditivos que mejoran la trabajabilidad y plasticidad del producto.

(COLOR VARIABLE SUJETO A FABRICACION)

Mortero de uso corriente (G) tipo M2,5 según la norma UNE EN-998-2

Propiedades Físicas y Químicas

Apariencia	Polvo gris (COLOR VARIABLE SUJETO A FABRICACION)
Granulometría	Hasta 4 mm
Agua de amasado	11 ± 1% (2.5 – 3 lit/saco)
Densidad de la masa	2.25 ± 0.1 g/cm ³
Densidad producto final	2.15 ± 0.1 g/cm ³
Tiempo de vida de la pasta	> 30 min
Resistencia a compresión	> 2,5 N/mm ² (25 kg/cm ²)
Coefficiente de capilaridad*	PND
Retracción	PND
Clasificación frente al fuego	A1
Contenido en cloruros	≤ 0.01 %
Rendimiento	25 ± 1 Kg/m ² y centímetro de espesor

Aplicaciones

VISANSEC ENLOSAR M2,5 es un mortero de cemento ideal para la realización de bases para solados, para su posterior pavimentación con todo tipo de baldosas cerámicas, gres, terrazos, etc.

Instrucciones de uso

El amasado puede realizarse tanto a mano como a máquina con un 11 ± 1% de agua, lo que equivale a unos 2.75 ± 0.25 litros de agua por saco de 25 kg.

El soporte debe de ser limpio y absorbente.

Amasar hasta conseguir un producto con consistencia homogénea y trabajable.

Es recomendable dejar reposar la pasta 5 minutos antes de la aplicación.

Proceder a su aplicación.

Se dispone de un máximo de 30 min. tras el amasado, reamasando la duración es de hasta 2 horas.



VISANSEC ENLOSAR M 2,5

Información Técnica

Normas a cumplir

No aplicar fuera del rango de 5-30° C.

No aplicar cuando se prevean heladas, lluvias o fenómenos meteorológicos adversos.

En época calurosa se produce un secado mas rápido de lo habitual, si es preciso humedecer previamente el soporte.

Para la colocación de terrazo aplicar una capa de **Pavicem-200** entre el solado de mortero y la baldosa de cemento.

Para la colocación de baldosas cerámicas o gres esperar 48 horas desde la realización de la solera y posteriormente aplicar una capa de cemento cola con llana dentada entre el solado de mortero y la baldosa cerámica o gres.

Almacenaje

No se recomienda almacenar el producto por más de 12 meses, ni tampoco en lugares poco ventilados o con humedad permanente.

Para mayor seguridad **VISANSEC ENLOSAR M2,5** se envasa en sacos de doble hoja de papel.

Formatos de presentación

El producto se presenta en palets retractilados de 56 sacos (1400 Kg.) de 25 Kg.

A granel en silo mezclador. El abastecimiento se realiza mediante camión cisterna.

La información contenida en esta Hoja de Especificaciones Técnicas está basada en el estado actual de nuestros conocimientos sobre el producto, y no implica una garantía expresa debido a la diversidad de condiciones de formulación y aplicación. Por ello, el cliente debe ensayar la idoneidad del producto para las aplicaciones y condiciones de uso previstas.