



VISANSEC GUNITADOS MUROS MP 20

Información Técnica

Características

VISANSEC GUNITADOS MUROS MP 20 está realizado a base de cemento gris, árido seleccionado y aditivos que mejoran la trabajabilidad y plasticidad del producto.

Es apto para bombear formando muros ligeramente armados.

Un uso adicional es la aplicación manual como enfoscado y revestimiento del propio soporte cerámico. (COLOR VARIABLE SUJETO A FABRICACION)

Mortero de uso corriente (G) tipo M20 según la norma UNE EN-998-2

Propiedades Físicas y Químicas

Tipo	Categoría MP 20
Apariencia	Polvo gris (COLOR VARIABLE SUJETO FABRICACION)
Granulometría	Hasta 5 mm
Agua de amasado	9 ± 1% (2–2,5 lit/saco)
Densidad en polvo	1.8 ± 0,1 g/cm ³
Densidad de la masa	2,0 ± 0,1 g/cm ³
Densidad producto final	1.9 ± 0,1 g/cm ³
Resistencia a compresión	20 N/mm ² (200 kg/cm ²)
Retracción	PND mm/m
Clasificación frente al fuego	A1
Rendimiento	17 ± 1 Kg/m ² y centímetro de espesor

Aplicaciones

VISANSEC GUNITADOS MUROS MP 20 es un mortero diseñado para la proyección con máquina de gunitar y especialmente indicado tanto en la ejecución de piscinas y canales como en la estabilización de taludes y terrenos naturales.

Permite una rápida aplicación proporcionando:

Facilidad de preparación.

Excelente trabajabilidad e inalterabilidad.

(COLOR VARIABLE SUJETO FABRICACION)



VISANSEC GUNITADOS MUROS MP 20

Información Técnica

Instrucciones de uso

Amasar el producto con agua (máx. 10%) hasta obtener la consistencia deseada.
Se pueden mejorar las características del mortero mediante la adición de ciertos aditivos líquidos específicos.
Proyectar de forma continua y sin interrupciones de flujo, formando una capa compacta, uniforme y exenta de irregularidades.
Una vez alcanzado el endurecimiento necesario proceder al acabado deseado.

Normas a cumplir

Nunca se amasará con una proporción de agua mayor de la recomendada.
No aplicar en soportes afectados por la humedad.
No aplicar fuera del rango de 5-30° C.
No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo la lluvia o con riesgo de heladas.

No aplicar en capas más gruesas de 4-5 cm. Para espesores mayores aplicar en varias capas.
Cuando se proyecte sobre armaduras se evitará la formación de oquedades. Si se colocan dos capas de armaduras la proyección se realizará en dos fases con el fin de evitar estas oquedades.
Una vez aplicado, se humedecerá la superficie con agua pulverizada durante las primeras 24 horas para asegurar su correcto curado.

Almacenaje

No se recomienda almacenar el producto por más de 12 meses, ni tampoco en lugares poco ventilados o con humedad permanente.
Para mayor seguridad **VISANSEC GUNITADOS MUROS MP 20** se envasa en sacos de doble hoja de papel.

Formatos de presentación

El producto se presenta en palets retractilados de 56 sacos (1400 Kg.) de 25 kg.
A granel en silo mezclador. El abastecimiento se realiza mediante camión cisterna.

La información contenida en esta Hoja de Especificaciones Técnicas está basada en el estado actual de nuestros conocimientos sobre el producto, y no implica una garantía expresa debido a la diversidad de condiciones de formulación y aplicación. Por ello, el cliente debe ensayar la idoneidad del producto para las aplicaciones y condiciones de uso previstas.